

|               |   |
|---------------|---|
| Modell Nr.    | SBM   |
| Material      | Duplex 2205 (Testbericht verfügbar)               |
| Fertig        | Mattschwarze Pulverbeschichtung; Spiegel ; Satin- |
| Höhe          | 168mm   |
| Basisgröße    | 100*100 mm, mit Abdeckung                         |
| Spigot-Körper | 50*50mm   |
| Glasdicke     | 10-14mm   |
| Glaslöcher    | keine Glaslöcher erforderlich, Reibungstyp        |
| Einstellbar   | Ja  |
| MOQ           | 2 Stk   |





12/16/2020 5:54:18 PM

Method: Fe-30  
Comment: Cr-, Cr/Ni-steel  
Type Standard 18--8

12/16/2020 5:54:09 PM

Type corr.concentr.

Sample Name:

Sample ID:

|           | C      | Si     | Mn     | P      | S      | Cr      | Mo     | Ni     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
|           | %      | %      | %      | %      | %      | %       | %      | %      |
| < x > (1) | 0.0224 | 0.8873 | 1.1010 | 0.0263 | 0.0032 | 21.6796 | 3.0718 | 5.5691 |

|           | Al       | Co     | Cu     | Nb       | Ti     | V      | W      | Pb       |
|-----------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|
|           | %        | %      | %      | %        | %      | %      | %      | %        |
| < x > (1) | < 0.0005 | 0.0797 | 0.1603 | < 0.0002 | 0.0044 | 0.0893 | 0.0305 | < 0.0002 |

|           | Sn     | Sb       | B      | N      | Fe      |  |  |  |
|-----------|--------|----------|--------|--------|---------|--|--|--|
|           | %      | %        | %      | %      | %       |  |  |  |
| < x > (1) | 0.0092 | < 0.0004 | 0.0024 | 0.1024 | 67.1600 |  |  |  |

